

WASSER STOPP

Wasser Stopp je kvalitní ochranný nátěr pro opravy střech. Obsahuje zpevňující vlákna, vytváří dokonale vodotěsnou, pružnou a odolnou bariéru. Je připraven k rychlému a snadnému použití na všechny typy povrchů.

Technická data:

Báze	akrylátový kopolymer vyztužený umělými vlákny
Konzistence	roztíratelná pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Rychlost vytvrzování	začíná po 15 minutách
Otevřený čas (+20°C/65% r.v.)	10 minut
Specifická hmotnost	1,1 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Max. prodloužení pře přetržením	1000 % (DIN 53504)
Absorpce vody	žádná
Spotřeba	cca 2 kg/m ²



Charakteristika:

- akrylový polymer s obsahem rozpouštědel
- obsahuje umělé vlákno zesilující strukturální pevnost
- přemostí i větší spáry
- použitelný na suché i vlhké povrchy
- aplikovatelný za všech povětrnostních podmínek i v dešti nebo mrazu
- po vytvrzení trvale elastický
- ihned vodotěsný a dokonale voděodolný
- odolává UV záření – barevně stálý
- odolává velkým teplotním změnám
- velmi dlouhá životnost
- pochůzný po úplném vytvrzení

Příklady použití:

- opravy a ochrana plochých střech s vhodným systémem odvodnění
- opravy šikmých střech, teras, balkonů
- opravy okapů, vodotečí a odvodňovacích systémů
- vodotěsné opravy prasklin, trhlin, vzduchových kapes a bublin v bitumenových pásech
- opravy pochůzných teras a balkonů
- havarijní naléhavé opravy

Provedení:

Balení: plechovky 750 g

Barva: šedá

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Pracovní postup:

Povrchy: Všechny obvyklé stavební materiály, bitumenové střešní pásy starší než 1 rok, cihly, beton, dlaždice, zinek, kovy, plasty apod.

Stav povrchu: čistý, bez mastnoty, prachu, sněhu a ledu.

Příprava: velmi porézní materiály předem ošetřete podkladovým nátěrem, který připravíte naředěním **SOULDAL Wasser Stopp** přidáním 10 – 15 % White Spirit (lakový benzín)

Praskliny a trhliny vyplňte bitumenovým **SOULDAL Střešním tmelem**.

Nanášení: aplikujte štětcem nebo špachtlí (pod vodou)

Při rozsáhlejších poškozeních naneste po 8 dnech druhou vrstvu.

Čištění: White Spiritem (lakový benzín).

Pracovní teplota: – 5°C až + 35°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.