

ANTIGRAVEL

Pružná ochranná nátěrová hmota pro vnější i vnitřní použití zajišťující ochranu proti korozi, vodě, soli a poškozením podvozku odletujícím štěrskem nebo kameny.

Technická data:

Báze	směs syntetických pryskyřic, plniv, rozpouštědel a speciálních inhibitorů koroze
Konzistence	kapalina
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Povrch je nelepivý po*	40 – 60 min.
Hustota	1,06 ± 0,02 g/cm ³
Teplota vznícení	220°C
Bod vzplanutí	< 0°C

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu.



Charakteristika:

- tvoří odolnou elastickou vrstvu s vynikajícími ochrannými vlastnostmi proti kamínkům, štěrku, rzi, soli, písku
- neobsahuje bitumeny nebo asfalt
- tvoří zvukovou izolaci
- odpuzuje vodu
- odolný extrémním teplotám
- po zaschnutí je přetíratelný všemi typy autolaků
- odolný vůči vodě a rozpouštědlům

Příklady použití:

- ochrana částí karosérií (např. nárazníky, podběhy apod.) proti odletujícím kamínkům a korozi
- ochrana proti zvukovým vibracím
- zvuková izolace

Provedení:

Barva: černá

Balení: aerosolová plechovka 500 ml, kovová plechovka 1 kg

Skladovatelnost:

12 měsíců v neotevřeném původním obalu na chladném a suchém místě v rozmezí teplot od +5°C do +25°C.
Chraňte před mrazem!

Povrchy:

Podklady: kovy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: odstraňte rez, povrch musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot a prachu. Chraňte povrchy, které nebudou ošetřovány. Před použitím obsah pečlivě protřepejte. Aplikujte neředěné štětcem nebo stříkáním (tlak +/- 4 bar/ tryska 2 – 4 mm).

Čištění: acetonem nebo jinými čistícími rozpouštědly

Pracovní teplota: +10°C až +25°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.