

ŠLEHANÝ TMEL

Extra lehká vyplňovací hmota připravená k okamžitému použití. Má výbornou přilnavost k podkladu, během vytvrzování se nesmršťuje. Vhodný pro interiéry i exteriéry.

Technická data:

Báze	kopolymer
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Otevřený čas (20°C/65% r. v.)*	cca 30 min.
Zasychání (20°C/65% r. v.)*	cca 2 až 24 hod. (dle tloušťky vrstvy)
Specifická hmotnost	cca 0,4 – 0,5 g/cm ³
Obsah sušiny	63%

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu.

Charakteristika:

- velmi snadno se aplikuje
- nestéká, nepraská, nesmršťuje se
- vhodný pro nanášení v silné vrstvě
- po vytvrzení přetíratelný
- vhodný pro širokou škálu povrchů
- ředitelný a čistitelný vodou
- vhodný pro interiéry i exteriéry
- povrch tmelu se snadno vyhlazuje

Příklady použití:

- tmelení spár, prasklin a vyrovnávání porézních podkladů (omítky, zdivo, dřevo, sádkokarton apod.)
- vyrovnávání ploch materiálů jako dřevo, sádkokarton, dřevotřísková, cetris apod.
- lokální opravy rohů, děr, prasklin a jiných defektů
- velmi vhodný pro opravu prasklin v bytech panelových domů a v sádkokartonových konstrukcích

Provedení:

Barva: bílá

Balení: kartuše 280ml, kelímky 120ml a 400 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny běžné porézní stavební materiály.

Stav povrchu: čistý, soudržný, bez mastnoty a prachu, povrch může být mírně vlhký, ale ne mokrá.

Příprava: velmi savé povrchy předem napenetrujte rozředěným tmelem (2 díly Šlehaný tmel a 1 díl vody) a nechte 2 – 3 hodiny schnout.

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Aplikace: Na vyrovnávaný povrch naneste přiměřené množství tmelu špachtlí nebo aplikační pistolí. Povrch tmelu upravte do požadovaného tvaru do 5-ti minut od nanesení.

Po zaschnutí lze povrch tmelu přebrousit smrkovým papírem.

Aplikační teplota: +5°C až +30°C, nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu v průběhu doby potřebné k plnému vytvrzení tmelu.

Čištění: Nevytvrzený Šlehaný tmel čistíte vodou, po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky.

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Doporučení:

- Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření
- Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz
- Šlehaný tmel může být přetírán většinou alkydových a vodou ředitelných barev.
- Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.

