

SOUDABAND ACRYL 300

Předstlačená impregnovaná samolepicí expanzní páska určena k těsnění spár ve stavebnictví a průmyslu. Splňuje třídu 2 (dle NF P 85-570), odolává náporovému dešti až 300 Pa. Vytváří paropropusnou bariéru.



Technická data:

Materiál	impregnovaná PU pěna s otevřenými buňkami
Hustota	70 kg/m ³
Klasifikace dle (NF P 85-570)	Třída 2
Odolnost vůči náporovému dešti (EN 1027)	≥ 300 Pa
Odolnost UV záření a povětrnosti (NF P 85-570)	neměla by být přímo vystavena
Třída reakce na oheň (DIN 4102)	B2
Kompatibilita se stavebními materiály	vyhovuje
Teplotní odolnost	-40°C až +90°C

Charakteristika:

- odolává náporovému dešti
- výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti
- těsní proti prachu a průvanu
- snadno se aplikuje
- paropropustná
- jedna strana opatřena samolepicí vrstvou
- přizpůsobí se nerovnostem a pohybu spáry
- nezanechává skvrny na okrajích spáry
- neutrální a bez zápachu
- zůstává trvale elastická, je přetíratelná

Příklady použití:

- sekundární těsnicí bariéra
- nepřilnavé dno spáry při tmelení
- trvale elastické těsnění spojů a dilatačních spár ve zdivu, spojů okenních sestav, spár v betonu, mezi izolačními panely, spojů střešních konstrukcí apod.
- těsnění připojovací spáry oken a dveří
- těsnění mezi kovovými segmenty
- tepelná a zvuková izolace spojů okenních sestav

Provedení:

Barva: antracit

Balení: páska je stlačená na cca. 20% expandované tloušťky v rolích s návinem podle její tloušťky, k dispozici v různých rozměrech dle aktuální nabídky na www.soudal.cz

Skladovatelnost:

24 měsíců v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +1°C až +20°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: všechny obvyklé stavební podklady

Stav povrchu: čistý, soudržný a bez volných částí

Spáry musí být rovnoběžné (max. odchylka 3 stupně).

Pracovní postup:

Podklad očistěte a zbavte nesoudržných částí. Vyberte vhodný rozměr pásky dle šíře a povahy spáry. Aplikace nevyžaduje žádné speciální nářadí. Odviňte potřebnou délku z role (na každý metr spáry připočítejte 1 cm pásky). Odlepte začátek krycího pásku lepidla, vložte pásku do spáry a přitlačte tak, aby samolepicí stranou přilnula na podklad. V případě vlhké spáry zafixujte začátek pásky zaklínováním. Dále postupně vkládejte pásku a současně odstraňujte krycí pásek. Pro prvotní přitlačení pásky ve spáře použijte špachtli. Pásku umísťujte 1-2 mm od hrany směrem dovnitř spáry. Páska postupně expanduje a přitlačí se ke stěnám spáry (rychlost rozpínání závisí na teplotě). Trvalý tlak rozpínavé pásky dokonale utěsní spáru a vyplní i případné nerovnosti. Při výběru typu pásky zohledněte případné pohyby spáry vlivem dilatací. Páska by před aplikací měla být skladována při pokojové teplotě do +20°C. Při teplotách nad +20°C doporučujeme pásku předem vychladit. Pracovní teplota: 0°C až +35°C

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce.

Poznámka:

- zajistěte zbylé role proti nežádoucí expanzi jejich zatížením po celé ploše
- rychlost expanze závisí na teplotě při vyšší teplotě páska expanduje rychleji, při nižší teplotě pomaleji
- Soudaband Acryl 300 by neměl přijít do kontaktu s rozpouštědly nebo agresivními chemikáliemi
- Soudaband Acryl 300 lze přetírat vodou ředitelnými barvami, avšak kvůli širokému spektru vyráběných barev a laků vždy doporučujeme test kompatibility před aplikací
- tento výrobek je elastický, a proto nanesená barva může praskat s ohledem na pohyby spáry a pružnost pásky
- Soudaband Acryl 300 je kompatibilní s vysoce kvalitními tmely Soudal pro fasádní aplikace
- Vhodná jako sekundární těsnicí bariéra, není určena pro přímé vystavení UV záření a povětrnostním vlivům.

Doporučené rozměry spáry pro danou odolnost:

Doporučené rozměry spáry pro danou odolnost:	návin (m/role)	min. šířka spáry (mm)	max. šířka spáry (mm) těsnění proti prachu a průvanu	max. šířka spáry (mm) odolnost vůči náporovému dešti do 300 Pa
Soudaband Acryl 300 2-8	12,5	2	8	3
Soudaband Acryl 300 3-12	10	3	12	5
Soudaband Acryl 300 4-16	8	4	16	7
Soudaband Acryl 300 6-24	5,6	6	24	10
Soudaband Acryl 300 8-32	4,3	8	32	13

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.