

## LAZUROVACÍ LAK NA DŘEVO KLASIK

Lazurovací lak na dřevo KLASIK pro ochranu a dekoraci dřevěných povrchů v exteriérech a interiérech. Je určen především pro nátěry větších ploch, zdůrazňuje kresbu dřeva, vytváří hedvábně matný povrch.



### Technická data:

<b>Báze:</b>	Akrylát
<b>Obsah netěkavých látek (hm. %):</b>	22%
<b>Konzistence:</b>	nízko viskózní kapalina
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vydatnost (v jedné vrstvě):</b>	12-16 m <sup>2</sup> / 1 l
<b>Vzhled povrchu:</b>	sametově matný

### Charakteristika:

- chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy
- zachovává přírodní kresbu dřeva
- snadno se aplikuje
- vhodný pro nátěry velkých ploch
- dokonale se vpijí do povrchu dřeva
- rychleschnoucí
- jednotlivé odstíny jsou vzájemně mísitelné
- obsahuje barevně stabilní transparentní pigmenty s UV filtrem
- neškodí rostlinám a životnímu prostředí
- může přijít do styku s potravinami, není však pro tento účel přímo určen

### Příklady použití:

- nepochozí dřevěné povrchy v interiérech jako nábytek, dveře, obložení stěn nebo stropů, dekorativní prvky apod.
- dřevěné plochy v exteriérech jako ploty, štíty, obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, podbití, zahradní domky apod.
- interiéry s vysokými nároky na hygienu a údržbu (jídlny, školy, nemocnice, společenské prostory atd.)

### Provedení:

*Barva:* kaštan, palisandr, pinie, teak

*Balení:* plastové obaly 0,75l, 2,5l

### Skladovatelnost:

48 měsíců od data výroby (uvedeno na obalu) při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

### Pracovní postup:

**Příprava povrchu:** Povrch neošetřeného dřeva před natíráním přebrouste po létech a očistěte. Z dřívě ošetřených dřevěných povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry, přebrouste a očistěte. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte nitrocelulózovým ředidlem.

**Aplikace:** Nátěr důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem pro vodou ředitelné lazurovací nátěry, případně máčením, válečkem, nebo stříkáním. Dbejte na rovnoměrnost nanesení laku, případné kapky stáhněte do 5-ti minut od nanesení polosuchým štětcem. Pro získání dokonale hladkého povrchu doporučujeme po zaschnutí prvního nátěru (cca 2 hod.) povrch dřeva lehce přebrousit (po létech) jemným smirkovým plátnem. Poté aplikujte další nátěr. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách, plně zatížitelný po 48 hodinách (20°C, 65% relativní vlhkost).

**Aplikační teplota:** vzduchu i podkladu +5°C až +30°C.

**Čištění:** Náradí ihned po skončení práce čistěte vodou.

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Upozornění: Tento výrobek obsahuje konzervační prostředek proti mikrobiální kontaminaci.

### Poznámky:

- doporučená vlhkost natíraného dřeva: 10 - 12%
- na exponovaná místa v exteriéru aplikujte tři vrstvy nátěru
- pro preventivní dlouhodobou ochranu dřeva proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu předem použijte ochranný napouštěcí nátěr **Soudal Biosan Forte**
- vhodný v kombinaci se **Soudal Lazurovací lak na dřevo LUXUS** jako první nátěr
- v exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkým obsahem pryskyřic (např. borovice)
- nenatírejte na přímém slunci nebo v období hrozícího deště

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.