

TRANSPACRYL

Transparentní pružně plastický tmel na bázi akrylátu, vhodný pro utěsnění a estetickou úpravu drobných stavebních spár. Velmi snadno se nanáší i uhlazuje, po úplném vytvrzení zprůhlední, obzvláště vhodný pro koutové spáry. Přetíratelný běžnými barvami i lazurovacími laky. Vhodný pro sanitární aplikace, obsahuje protiplísňové fungicidy.

Technická data:

Báze	akrylátová disperze
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování *	fyzikální vysychání
Tvorba slupky* (20°C/65% r.v.)	cca 35 min.
Smrštění	cca 35 %
Maximální deformace	15 %
Hustota	cca 1,06 g/ml
Teplotní odolnost**	-20°C až +70°C
Absorpce vody	Krátkodobé ponoření (do 24 hod) způsobí změnu barvu povrchu tmelu (zmléční), mechanické vlastnosti zůstanou nezměněny. Dlouhodobé ponoření (14 dnů): dochází k úplnému vybělení, mechanické vlastnosti se zhorší.

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.

Charakteristika:

- transparentní po vytvrzení
- velmi dobrá přilnavost na většinu porézních materiálů
- dobá přilnavost na eloxovaný hliník
- po vytvrzení přetíratelný

Příklady použití:

- těsnící tmel pro vyplňování prasklin v betonu, zdivu a omítkách
- tmelení spojů s pohybem do 15%
- spojovací spáry ve stavebnictví
- tmelení spojů parapetů, kolem rámu oken a zárubní dveří
- spoje prvků dřevěných podlah
- vhodný pro sanitární aplikace

Provedení:

Barva: bílá při aplikaci, po vytvrzení transparentní

Balení: kartuše 300 ml

Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé porézní stavební materiály, eloxovaný hliník, keramické obklady

Stav povrchu: Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Příprava: velmi porézní materiály doporučujeme ošetřit před aplikací roztokem 1 dílu tmelu **Transpacryl** a 2 díly vody

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 10 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pracovní postup:

Nanášení: ruční nebo pneumatickou aplikační pistolí.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C Neaplikujte, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí deště nebo mrazu.

Čištění: Nevytvrzený tmel odstraňte vodou, po vytvrzení ho lze odstranit pouze mechanicky.

Úprava povrchu: mýdlovou vodou

Oprava: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámky:

- nepoužívejte na místech, kde bude tmel vystaven trvalému působení vody
- nedoporučujeme používat za deště a mrazu
- Transpacryl lze přetírat většinou barev
- barva by měla být dostatečně pružná s ohledem
- na přetírání plasto-elastického tmelu.
- doporučujeme provést předběžný test



Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.