

SILIRUB MA

Silirub MA je vysoce kvalitní neutrální, elastický jednosložkový spárovací silikonový tmel.



Technická data:

Báze	Polysiloxan
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky (20°C/65% r.v.)	cca 5 min.
Rychlost vytvrzování (20°C/65% r.v.)	2mm/24 hod
Tvrdost	25 +/- 5 Shore A
Specifická hmotnost	cca 1,25 g/ml
Teplotní odolnost	-60°C až +180°C
Tvarová paměť	> 80%
Maximální deformace	25%
Modul pružnosti E 100% (DIN 53504)	0,40 N/mm ²
Max. tahové namáhání (DIN 53504)	1,40 N/mm ²
Max. prodloužení před přetržením (DIN 53504)	600%

Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý, odolný proti UV záření
- po vytvrzení trvale elastický
- velmi dobře přilnavý k většině materiálů
- nezpůsobuje skvrny na porézních materiálech a přírodním kameni jako je mramor, žula, břidlice, pískovec apod.
- použitelný pro sanitární aplikace

Příklady použití:

- spárování a lepení mramoru a jiných porézních přírodních kamenů
- veškeré sklenářské práce
- lepení a spojování mramoru a různých porézních přírodních kamenů na různé podklady
- lepení fasádních obkladů z mramoru, žuly, pískovce a jiných přírodních kamenů
- vytmelování sanitárních místností, ve kterých byl použit mramor
- sklenářské tmelení do dřevěných rámců

Provedení:

Barva: transparent, šedá, travertin

Balení: kartuše 310ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé povrchy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty
Příprava: porézní materiály penetrujeme přípravkem **Primer 150**, zvláště pokud byly dlouhodobě vystaveny působení vlhkosti. Neporézní materiály není nutné ošetřovat. Doporučujeme vždy vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 30 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = 1/2 šířky spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál, např. **PE těsnící tmelařskou šňůru**.

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (pneumatická nebo ruční).

Pracovní teplota: +5°C až +30°C.

Čištění: White Spirit (lakový benzín) nebo aceton před vytvrzením po vytvrzení mechanicky a **Soudal Odstraňovačem silikonu**

Úpravy: Vyhlazuje se Tmelařskou stěrkou a mýdlovou vodou.

Opavy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka:

Chemicky zcela neutrální.

Technické normy/Shoda s:

United Kingdom: BS 5889 Type A

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.