

SÁDROVÝ TMEL

Snadno použitelná hmota na bázi sádry s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Vhodný pro opravy stavebních povrchů v interiéru, přetíratelný a brousitelný. Umožňuje nanášení i silných vrstev až do 50 mm.



Technická data:

Báze	sádrové pojivo, síran vápenatý
Konzistence	prášek
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Zpracovatelnost	cca 20 min.
Zasychání (dle tloušťky vrstvy a okolních podmínek)	cca 30 min.
Brousitelnost povrchu	2- 4 hod.
Vrstva	jednorázově lze nanášet v síle až 5 cm

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu

Charakteristika:

- velmi dobrá přilnavost na stavební podklady
- snadno použitelný
- snadno roztíratelný
- po vyschnutí brousitelný
- podle návodu dobře připravená pasta nestéká
- svými vlastnostmi plně nahrazuje klasickou sádku
- vzhledem k delší zpracovatelnosti, cca 20 min., nabízí dostatek času k provedení oprav či instalací
- ředitelný a čistitelný vodou
- vhodný pro interiéry
- po vyschnutí se nepropadá

Příklady použití:

- lokální i plošné vyrovnávání stěn a stropů
- drobné opravy sádkokartonu
- opravy nerovností nebo odpadlých rohů omítek
- fixace vedení a instalací ve zdivu

Provedení:

Barva: bílá

Balení: plastový kelímek, 200g

Skladovatelnost:

24 měsíců v neotevřeném původním obalu v rozmezí teplot od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny typy savých stavebních podkladů

Stav povrchu: čistý, soudržný, bez mastnot a prachu

Příprava: nesoudržné povrchy musí být zpevněny

např. Akrylátovou penetrací Soudal, odstraníme nečistoty

částice, další přípravy nejsou vyžadovány, podle vlastního uvážení je možné velmi savý podklad mírně navlhčit, není to však nezbytné

Pracovní postup:

Nanášení: pachtlí nebo stěrkou

200 g práškové směsi nasype do 1 dl vlažné vody, ihned promíchejte a nechte 1 min. odstát. Následně tmel vymíchejte do hladké hmoty a nanášejte špachtlí nebo stěrkou. Díry a praskliny vyplňte tak, aby neobsahovaly vzduchové bubliny.

Jednorázově lze nanášet vrstvu do 5 cm. Po částečném zavadnutí (cca 30min.) lze povrch tmelu uhladit vlhkou houbou.

Po 2 – 4 hod. lze zaschlý povrch brousit a přetírat.

Ředění: vodou

Čištění: bezprostředně po aplikaci očistíme pomůcky i znečištěná místa vodou

Pracovní teplota: +5°C až +35°C

Opravy: stejným materiálem

Velikost spár:

Plošné opravy: optimální síla v rozmezí

cca 1 mm - 5 cm /1 vrstva

Maximální síla vrstvy: 5 cm (s rostoucí silou vrstvy roste možnost vzniku smršťovacích trhlin)

Doporučení: větší defekty opravujeme po vrstvách, každá předchozí musí vždy dokonale vyschnout před aplikací nové vrstvy

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku.