

OMÍTKOVÝ TMEL

Snadno zpracovatelná výplňová hmota vytvářející povrchovou strukturu připravená k okamžitému použití, opravy a dokončovací práce při realizaci štukových povrchů nebo omítek, tmelení prasklin, opravy rohů apod. Přetíratelná běžnými interiérovými a fasádními barvami.



Technická data:

Báze	akrylát
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Zasychání (dle podmínek a tloušťky vrstvy)	30-90 min.
Vydatnost (plošné tmelení, tloušťka vrstvy 1mm)	cca 1kg / 1 m ²
Vrstva	1-3 mm

Charakteristika:

- velmi dobrá přilnavost na štukové podklady
- snadno použitelný, připravený k okamžitému použití
- snadno roztíratelný
- rychlé zasychání, přebrousitelný
- dobře zpracovatelná nestékavá pastovitá konzistence
- ředitelný a čistitelný vodou
- vhodný pro interiér i exteriér (nutno opatřit nátěrem)
- po vyschnutí se nepropadá

Příklady použití:

- tmelení spár, prasklin a vyrovnávání povrchů stěn opatřených soudržnou savou omítkou nebo štukem
- vyrovnávání a opravy odpadlých rohů omítek
- lokální opravy nerovností jako děr po hmoždinkách, skobách, hřebících apod.
- vyplňování a zarovnávání plošných spár a koutů stěn
- oprava nerovností pod stavební nátěry
- dokončovací zednické práce

Provedení:

Barva: bílá

Balení: 500g

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny typy savých omítek a štuků

Stav povrchu: čistý, soudržný, bez mastnot a prachu

Příprava: nesoudržné povrchy musí být zpevněny

např. **Akrylátovou penetrací Soudal**, odstraníme nečistoty a nečistoty, další přípravy nejsou vyžadovány

Opravy: stejným materiálem

Aplikace:

Plošné opravy: optimální síla v rozmezí cca 1 - 3 mm / 1 vrstva

Maximální síla vrstvy: 3 mm (s rostoucí silou vrstvy roste možnost vzniku smršťovacích trhlin)

Doporučení: větší defekty opravujte po vrstvách, každá předchozí musí vždy dokonale vyschnout před aplikací nové vrstvy.

Pracovní postup:

Nanášení: kovovou špachtlí, nebo nerezovým hladítkem. Díry a praskliny vyplníme tak, aby neobsahovaly vzduchové bubliny. Plochu vyrovnáme stěrkou a po zavádnutí přefilcujeme nebo upravíme houbou. Po vytvrdnutí lze tmel přebrousit brusným plátnem – doporučujeme číslo 100 – 120. Opravené plochy natíráme většinou vhodnou interiérovou nebo exteriérovou barvou.

Doba vytvrzování: závisí na konkrétních podmínkách – teplota, vlhkost, proudění vzduchu a na tloušťce vrstvy

Ředění: konzistenci můžeme mírně upravit vodou, tmel však nesmí stékat. V původním balení má konzistenci vhodnou pro přímé zpracování, naředěný tmel může získat nestandardní vlastnosti

Čištění: bezprostředně po aplikaci očistíme pomůcky i znečištěná místa vodou.

Pracovní teplota: +5°C až +35°C.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.