

MALÍŘSKÁ BARVA PROFI

Akrylátový nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností s nároky na vysokou bělost, sametově matný vzhled a dlouhodobou životnost. Zářivě bílý vodou ředitelný nátěr se zvýšenou oteruvzdorností. Vytváří stálobarevný sametově matný povrch.

**Technická data:**

Báze	akrylát, plniva, titanová běloba, aditiva
Obsah netěkavých složek	min. 59%
Specifická hmotnost	1,5 kg/dm ³
Konzistence	viskózní kapalina
Spotřeba	8-12m ² /kg
Difúzní odpor	0,05m
Bělost	min. 98%
Přidržitost	min. 0,3 MPa
Kryvost	1

Charakteristika:

- vysoce bílý sametový vzhled
- vysoká vydatnost
- výtečná oteruvzdornost, částečně omyvatelná
- minimalizuje ulpívání prachu a nečistot
- dlouhodobá barevná stálost
- na bázi vysoce kvalitních surovin
- neobsahuje těžké kovy
- snadná aplikace válečkem, štětcem, stříkáním

Příklady použití:

- všechny druhy omítek a betonových povrchů
- sádrokarton a papírové povrchy
- cementotřískové desky
- aglomerované dřevěné materiály
- luxusní interiéry náročné na dokonalý vzhled
- prostory s nároky na čisté bílý povrch

Provedení:

Barva: vysoce bílá, matná

Balení: plastové kbelíky 7,5kg, 15kg

Skladovatelnost:

36 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Pracovní postup:

Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na nové omítky nanášet až po úplném vyžrání podkladu. Sádrokarton a nové omítky doporučujeme předem napenetrovat přípravkem **Soudal Akrylátová penetrace**. Barva je upravena pro práci s válečkem. Lze použít rovněž štětku nebo stříkací zařízení. V případě nutnosti je možno ředit vodou do 10%. Finální nátěrovou vrstvu neředit. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr cca po 1 hodině přetíratelný. Min. teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je +5°C, max. +30°C. Pomůcky očistěte ihned po práci vodou.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.