

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Štěrková směs v pastovitém stavu určená pro tenkovrstvou celoplošnou finální úpravu stěn a stropů. Vhodná pro interiéry i exteriéry.

Technická data:

Báze	směs oxidu vápenatého, písku s přidavkem aditiv
Konzistence	viskózní hrubá pasta
Vydatnost	1,5 – 2 kg/m ²



Charakteristika:

- životnost systému min. 15 – 20 let podle míry znečištění a kyselosti prostředí
- (životnost výrazně ovlivňuje kvalita a druh podkladu a použité povrchové penetrace a nátěrové hmoty a péče o stav omítek a jejich ochranu v průběhu užívání)
- dostatečně paropropustná
- srovnatelně otěruvzdorná
- velmi dobře zpracovatelná
- soudržná a bez problémů upravitelná a opravitelná
- pevnost a přídržnost odpovídá běžným požadavkům pro nejširší použití
- možnost probarvování tónovacími pastami

Příklady použití:

- na vnitřní a venkovní štukování jádrových omítek na různé stavební podklady
- nanášení a opravy tenkovrstvých omítek v interiéru i exteriéru
- vhodná i na sádkarton, beton aj. podklady
- použití na aglomerované dřevěné materiály, CETRIS desky aj. pružnější podklady je třeba ověřit (přílišný průhyb může způsobit praskání)

Provedení:

Barva: bílá

Balení: plastové kbelíky 8 kg, 15 kg, 30 kg

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Pracovní postup:

Příprava povrchu: Před nanášením vyrovnejte podklad. Odstraňte nežádoucí výstupky, vyplňte prohlubně, zaclejte spáry a zbavte podklad nečistot a prachu. Suché podklady doporučujeme navlhčit. Velmi hladké panely a nesoudržné podklady napenetrujte vhodným přípravkem z řady penetrační **Soudal**. Vyčnívající kovové prvky ošetřete antikorozním nátěrem.
Nanášení: Štukovou omítku nanášejte špachtlí nebo zednickým hladítkem. Při aplikaci na velmi savé podklady můžete štukovou omítku mírně naředít vodou. Při ředění postupujte opatrně po malých dávkách – hrozí přefedění a ztráta vlastností. Při zaplňování větších nerovností **Štuková omítka Soudal** nevytéká a nepraská. Po částečném zaschnutí povrch omítky uhladte navlhčeným hladítkem s plstěným nebo molitanovým povrchem. Štukovou omítku Soudal můžete natírat běžnými disperzními interiérovými nebo fasádními nátěry (doporučujeme malířská barvy **Soudal Economy, Normal** nebo **Profi**) na plně vyzrálý povrch po 4-6 týdnech.
Pracovní teplota: +5°C až +35°C. Nedoporučujeme aplikace na přímém slunci či za mrazu.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.