

### ANTI GRAVEL

Pružná ochranná nátěrová hmota pro vnější i vnitřní použití zajišťující ochranu proti korozi, vodě, soli a poškozením podvozku odletujícím štěrkem nebo kameny.

#### Technická data:

<b>Báze</b>	směs syntetických pryskyřic, plniv, rozpouštědel a speciálních inhibitorů koroze
<b>Konzistence</b>	kapalina
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Rychlost vysychání</b>	40 – 60 min.
<b>Hustota</b>	1,06 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplota vznícení</b>	220°C
<b>Bod vzplanutí</b>	< 0°C
<b>Brousitelnost</b>	po 20 min.

\* Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a druhu podkladu.

#### Charakteristika:

- tvoří odolnou elastickou vrstvu s vynikajícími ochrannými vlastnostmi proti kamínkům, štěrku, rzi, soli, písku
- neobsahuje bitumény nebo asfalt
- tvoří zvukovou izolaci
- odpuzuje vodu
- odolný extrémním teplotám
- po zaschnutí je přetíratelný všemi typy autolaků
- odolný vůči vodě a rozpouštědlům

#### Příklady použití:

- ochrana částí karosérií (např. nárazníky, podběhy, atd.) proti odletujícím kamínkům a korozi
- ochrana proti zvukovým vibracím
- zvuková izolace

#### Provedení:

*Barva:* šedá, černá

*Balení:* aerosolová plechovka 500ml, kovová plechovka 1 kg

#### Skladovatelnost:

12 měsíců v neotevřeném původním obalu na chladném a suchém místě v rozmezí teplot od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem!

#### Povrchy:

*Podklady:* kovy

*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez mastnot a prachu

*Příprava povrchu:* odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.



#### Pracovní postup:

*Aplikace:* Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot a prachu. Chraňte povrchy, které nebudou ošetřovány. Před použitím obsah pečlivě protřepejte. Aplikujte neředěné štětcem nebo bezvzdušným nebo vzduchovým stříkáním (tlak +/- 4 bar/ tryska 2 – 4 mm).

*Čištění:* acetonem nebo jinými čistícími rozpouštědly

*Pracovní teplota:* +10°C až +25°C

*Opravy:* stejným materiálem

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.