

SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA

Velmi jemná pasta určená k vyrovnání a finální úpravě hladkých stavebních povrchů jako jsou sádrokartony, omítky apod. Připravena k okamžitému použití, ekologicky nezávadná, po vytvrzení se snadno brousí.

Technická data:

Báze	akrylát
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Doba vytvrzení *	3 – 24 hod. (dle vrstvy a okolních podmínek)
Vydatnost	0,5 - 1 kg / 1m ² (při celoplošné aplikaci)

* Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.



Charakteristika:

- připravena k okamžitému použití
- snadno se nanáší i v tenkých vrstvách
- velmi dobrá přilnavost na sádrokarton a savé povrchy
- po vytvrzení snadno broušitelná
- velmi jemná pastovitá konzistence
- neobsahuje rozpouštědla ani nebezpečné látky
- po vyschnutí je objemově stálá - nepropadá se

Příklady použití:

- tvorba finální vrstvy při tmelení spojů SDK konstrukcí
- vyplňování spojů sádrokartonových desek
- opravy jemných prasklin sádrokartonu i jiných podkladů
- tenkovrstvé vyrovnávání stěn a stropů v interiéru
- lokální opravy děr, prasklin apod. s nároky na hladký povrch

Provedení:

Barva: bílá

Balení: plastové kbelíky 1,5kg, 7kg, 15kg

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Povrchy:

Podklady: sádrokarton, všechny obvyklé savé stavební povrchy
Stav povrchu: pevný, suchý, vyzrálý bez prachu, mastnoty, zbaven starých nátěrů a nesoudržných částí

Příprava: velmi savé podklady doporučujeme předem napenetrovat

SOUDAL Akrylátovou penetrací

Velikost spáry: standardní spoje sádrokartonových konstrukcí

Pracovní postup:

Aplikace: Nanášejte sádrokartonářskou špachtlí nebo zednickým hladítkem. Prohlubně a praskliny vyplňujte tak, aby neobsahovaly vzduchové bubliny. Po zavaznutí je možno větší nerovnosti povrchu stěrky vyhladit vlhkou houbou a po celkovém vytvrzení ji plošně přebrousit brusnou mřížkou nebo smirkovým plátnem. Lokální drobné nerovnosti vyplňte stěrkou s nepatrným přesahem nad výšku okolní plochy a po vytvrzení přebruste do roviny.

Na vytvrzenou a vyrovnanou stěrku je možné aplikovat běžné interiérové malířské nátěrové hmoty.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Čištění: bezprostředně po aplikaci vodou

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.