

SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA

Velmi jemná pasta určená k vyrovnání a finální úpravě hladkých stavebních povrchů jako jsou sádkartony, omítky apod. Připravena k okamžitému použití, ekologicky nezávadná, po vytvrzení se snadno brousí.



Technická data:

Báze	akrylát
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Doba vytvrzení *	3 – 24 hod. (dle vrstvy a okolních podmínek)
Vydatnost	0,5 - 1 kg / 1m ² (při celoplošné aplikaci)

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu.

Charakteristika:

- snadno se nanáší i v tenkých vrstvách
- velmi dobrá přilnavost na sádkarton a savé povrchy
- po vytvrzení snadno brousitelná
- velmi jemná pastovitá konzistence
- neobsahuje rozpouštědla ani nebezpečné látky
- po vyschnutí je objemově stálá - nepropadá se

Příklady použití:

- tvorba finální vrstvy při tmelení spojů SDK konstrukcí
- vyplňování spojů sádkartonových desek
- opravy jemných prasklin sádkartonu i jiných podkladů
- tenkovrstvé vyrovnávání stěn a stropů v interiéru
- lokální opravy děr, prasklin apod. s nároky na hladký povrch

Provedení:

Barva: bílá

Balení: plastové kbelíky 1,5kg, 7kg, 15kg

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Povrchy:

Podklady: sádkarton, všechny obvyklé savé stavební povrchy

Stav povrchu: pevný, suchý, vyzrálý bez prachu, mastnoty, zbaven starých nátěrů a nesoudržných částí

Příprava: velmi savé podklady doporučujeme předem

napenetrovat **Soudal Akrylátovou penetrací**

Velikost spáry: standardní spoje sádkartonových konstrukcí

Pracovní postup:

Aplikace: Nanášejte sádkartonářskou špachtlí nebo zednickým hladítkem. Prohlubně a praskliny vyplňujte tak, aby neobsahovaly vzduchové bubliny. Po zavádnutí je možno větší nerovnosti povrchu stěrky vyhladit vlhkou houbou a po celkovém vytvrzení ji plošně přebrousit brusnou mřížkou nebo smrkovým plátnem.

Lokální drobné nerovnosti vyplňte stěrku s nepatrným přesahem nad výšku okolní plochy a po vytvrzení přebrousíte do roviny.

Na vytvrzenou a vyrovnanou stěrku je možné aplikovat běžné interiérové malířské nátěrové hmoty.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Čištění: bezprostředně po aplikaci vodou

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.