

### SILIRUB NO5

Trvale pružný jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vhodný k profesionálnímu využití ve stavebnictví i průmyslu. Splňuje požadavky ISO 11600 F+G 25LM.

#### Technická data:

<b>Báze</b>	Polysiloxan
<b>Konzistence</b>	tixotropní pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	vlhkostní
<b>Tvorba slupky (20°C/65% R.V.)</b>	cca 10 min.
<b>Rychlost vytvrzování (20°C/65% R.V.)</b>	2 mm/24 hod.
<b>Tvrdost (DIN 53505)</b>	22 ±5 Shore A
<b>Specifická hmotnost (DIN 53479)</b>	1,25 g/ml
<b>Teplotní odolnost</b>	-60°C až +180°C
<b>Elastické zotavení (ISO 7389)</b>	>80%
<b>Maximální povolená deformace</b>	± 25%
<b>Modul pružnosti E 100% (DIN 53504)</b>	0,38 N/mm <sup>2</sup>
<b>Pevnost v tahu (DIN 53504)</b>	1,30 N/mm <sup>2</sup>
<b>Prodloužení při přetržení (DIN 53504)</b>	600%



#### Charakteristika:

- velmi snadná aplikace
- barevně stálý, odolný UV záření
- rychle vytvrzuje
- po vytvrzení trvale elastický
- velmi dobrá přilnavost na mnoho materiálů
- nízký modul pružnosti

#### Aplikace:

- stavební a konstrukční spoje
- dokončovací sklenářské práce
- tmelení spojů mezi ošetřeným dřevem a sklem
- tmelení spojů mezi PVC a sklem

#### Povrchy:

Typ: všechny obvyklé stavební povrchy mimo PE, PP, PTFE a živичné podklady.

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Příprava: savé podklady s předpokladem zvýšené expozice vodou předem ošetřete podkladovým nátěrem **Primer 150**, nesavé podklady podkladový nátěr nevyžadují, pro zvýšení přilnavosti doporučujeme použít **Surface Activator**.

Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.

#### Provedení:

Barva: mléčně transparentní, šedý  
Balení: kartuše 300ml, AL střevo 600ml

#### Skladovatelnost:

15 měsíců v uzavřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotách mezi +5°C a +25°C.

#### Parametry spáry:

Minimální šířka: 5 mm  
Maximální šířka: 30 mm  
Minimální hloubka: 5 mm  
Doporučení: hloubka spáry = ½ šířky spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. PE **Těsnicí tmelařskou šňůru**.

#### Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatická).

Aplikační teplota: +5°C až +35°C

Čištění: White Spirit nebo aceton ihned po aplikaci

Uhlazování povrchu: mýdlovou vodou, **Soudal Vyhlažovač povrchu tmelů**

Opravy: stejným materiálem

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

#### Poznámky:

- Není vhodný pro přímý kontakt s obvodovým tmelem izolačních dvojskel a pro zasklívání bezpečnostních skel. Pro tyto aplikace použijte Silirub 2.
- Nepoužívejte na přírodní kámen (mramor, žula, apod.), na tyto aplikace použijte Silirub MA
- Při tmelení PVC doporučujeme provést předběžnou zkoušku přilnavosti.

#### Normy a schválení:

- France: "Mastic Elastomère 1ère cat. sans primaire sur verre, alu et béton (label SNJF)
- United Kingdom: BS 5889 Type A
- ISO11600 F 25LM / G 25LM (cert. number 047/000277 Aenor, Spain)
- EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT-CC CLASS 25LM  
EN 15651-2:2012: Type G - CC CLASS 25LM  
DOP No: 230005



Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.