

### T-REX PROFI BOND

Vysoce účinné profesionální montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí (více než 125kg/m<sup>2</sup>). Vlákny zesílená konstrukce lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje a okamžitou počáteční přilnavost. Vhodné pro vzájemné lepení většiny stavebních materiálů. Pro použití v interiéru i exteriéru.

#### Technická data:

<b>Báze</b>	syntetický kaučuk
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání a krystalizace
<b>Měrná hmotnost:</b>	cca 1,35 g/ml
<b>Teplotní odolnost (po vytvrzení)</b>	-20°C až +70°C
<b>Otevřený čas (20°C/65% r. v.)*</b>	5 minut
<b>Počáteční přilnavost</b>	min. 125 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finální pevnost spoje</b>	dřevo - dřevo cca. 13 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Finální pevnost spoje</b>	dřevo - hliník cca. 13 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Finální pevnost spoje</b>	dřevo - PVC cca. 12 kg/cm <sup>2</sup>

\*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.



#### Charakteristika:

- zesíleno vlákny
- vynikající počáteční přilnavost (min. 125 kg/m<sup>2</sup>, nanášeno celoplošně)
- vhodné pro rychlé a přímé lepení
- velmi rychlý nárůst pevnosti spoje
- přímá aplikace na jeden povrch
- nahrazuje hřebíky a šrouby
- vhodné pro lepení na nerovné povrchy
- vynikající přilnavost na širokou škálu stavebních materiálů pro interiéru i exteriéru

#### Příklady použití:

- lepení obvodových lišt a dekorativních prvků
- lepení sádkartonových desek ve svislé i vodorovné poloze
- lepení kobercových, přechodových, instalačních lišt apod.
- vhodné pro přímé lepení mnoha materiálů jako plast, cihla, kámen, keramika, kov, beton, omítka, MDF, OSB, dřevo, dřevotřísková deska apod.

#### Provedení:

*Barva:* béžová

*Balení:* kartuše 380 g

#### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

#### Podklady:

*Vhodné povrchy:* všechny obvyklé povrchy mimo, PP, PE,

teflon, asfalt a pěnový polystyrén

*Stav povrchu:* čistý, soudržný, bez mastnoty a prachu

*Příprava podkladu:* Velmi porézní povrchy jako omítka nebo vláknocementové desky doporučujeme předem penetrovat.

#### Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

#### Pracovní postup:

Lepidlo naneste aplikací pistolí na jeden povrch v pruzích nebo bodech. Při lepení větších ploch lepidlo vždy naneste i po obvodu desky. Ihned silně přitlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení těžkých předmětů na svislé plochy může být potřeba jejich zařívání do doby vytvrzení lepidla (24 až 48 hodin). Při lepení nesavých nebo těžkých předmětů můžete pro zvýšení počáteční přilnavosti lepidla použít transferovou metodu: Lepidlo naneste na jednu z částí, silně přitiskněte a ihned části opět oddělte. Počkejte 5 minut a lepené části spojte a poklepejte gumovou paličkou.

*Čištění:* nevytvrzené lze čistit acetonem nebo lakovým benzínem (White Spirit), po vytvrzení mechanicky.

*opravy:* stejným materiálem

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

#### Poznámky:

- pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené materiály fixovány nikoliv na době jejího působení
- doba fixace do vyschnutí lepidla se může lišit dle místních podmínek
- při lepení na strop, je nutno kombinovat s mechanickým kotvením
- nepoužívejte jako lepidlo na zrcadla
- nepoužívejte v místech, kde by lepidlo bylo vystaveno trvalému působení vody

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.